



- پرسلین پولیش خورده
- مرمریت
- گرانیث
- سنگ طبیعی و آگلومره



### طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

**برای سنگهای طبیعی با ناخالصی:** روی سطح تمیز و خشک با بورس ویا پد فلایز مواد را بمالید بطوریکه سطح اشباع از مواد باشد. مواد اضافی جذب نشده را با استفاده از پارچه و یا دستمال آشپزخانه پاک کنید.

**برای سنگهای طبیعی پولیش شده:** روی سطح تمیز و خشک با قلمو ویا پد فلایز مواد را بمالید و بعداز 10 دقیقه دستمال یا پارچه خیس شده در مواد را روی سطح بکشید تا اضافات جذب نشده زوده شود. با ملایمت پاک کنید تا از نفوذ آن مطمئن شوید.

**برای پرسلین پولیش شده و مرمریت پولیش شده:** مواد اضافی را بعد از 4 ساعت از روی سطح پاک کنید درست مثل مواد پولیش شده.

#### بسته بندی

قوطی های 250 میلی لیتری در جعبه های 12 تایی  
قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی  
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

### پوشش

در 1 لیتر

|               |               |
|---------------|---------------|
| پرسلین        | 40/30 مترمربع |
| مرمریت/گرانیث | 30 مترمربع    |
| موزاییک       | 20 مترمربع    |

- دارای گواهی LEED

هیدروکربن بدون حلال: سازگار با محیط

به دلیل بیس آبی میتواند در رطوبت رسوبات مقاومت کند و 24-48 ساعت بعد از شستشوی اولیه میتوان مواد را اعمال کرد بنابراین دوره مرمت خیلی سریع می باشد.

پوشش یک لایه از مواد: به آرامی مواد را بمالید و پاک کنید ولی قابل اجرا برای همه نمونه ها نیست.

مناسب برای سقف ها و میزهای حمام و آشپزخانه. و دارای گواهی ایمنی غذا

بعد از 4 ساعت می توان روی سطح راه رفت.

### مزایا

- درز گیر ضد لک
- بسیار سازگار با محیط و ضد لک برای پرسلین- سنگ طبیعی- مرمریت و گرانیث با پولیش- بدون جلا و صاف شده
- کاهنده جذب بدون تاثیر بر ظاهر طبیعی مواد
- اشباع کننده و محافظت کننده و تمیز کننده آسان
- ایده آل برای بندگشی- سرامیک- سطوح ترک خورده- ماسه سنگ - رزین مرمریتو اسلب های سنگ.
- مناسب برای ترمیم کاشی های سیمانی رنگی و سنگ های از نو ساخته شده ویا احیا شده.

**توصیه کارشناس:** برای سنگ های طبیعی و احیا شده و کاشی های سیمانی رنگی می توانید واکس نهایی را با توجه به مواد و اثر مورد نظر بمالید.

#### هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. برای روزهتبی که احتمال بازندگی وجود دارد

#### هشدارها

دور از دسترس اطفال بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود. برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی-بندگشی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد. از تهویه خوب محیط مطمئن شوید تا سطح زود خشک شود. مرمریت و لایم استون از اسید محافظت نمی کند.

#### دما

دمای نگهداری: از 5 درجه تا 30 درجه سانتیگراد مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

#### ترکیبات

رزین های آلی از سوسپانسیون آبی

#### برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارای برچسب خطر و ایمنی نیست.

#### مشخصات فنی

حالت: مایع شفاف  
رنگ: شیری رنگ  
بو: مشخص  
چگالی: 1.004 kg/liter  
pH 9.9

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است.با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

**MP90 ECO PLUS**

ام پی 90 اکو پلاس

**STAIN-PROOFING PROTECTOR WITHOUT HYDROCARBON SOLVENT**

ضد لک بدون حلال هیدروکربنی